

PLASTIC MOULD STEELS

PREHARDENED CORROSION RESISTANT STEEL

Alkalmazási szegmensek

Műanyag-feldolgozás

Elérhető termékváltozatok

Hosszúcs termékek*

Lemezek

* A bemutatott adatok kizárólag hosszú termékekre vonatkoznak. Kérjük, vegye figyelembe az adatlap (pdf) végén található részletes magyarázatokat.

Termékleírás

BÖHLER M314 is a prehardened, corrosion-resistant martensitic plastic mold steel which, due to its chemical composition, has very good machinability and uniform strength over the entire cross-section.

Olvadási útvonala

A levegő megolvadt

Tulajdonságok

- > Szívósság és képlékenységi : jó
- > Kopásállóság : jó
- > Megmunkálhatóság : nagyon magas
- > Méretállóság : jó
- > Korrozíóállóság : jó
- > No heat treatment necessary
- > Prehardened

Használat

- > Fúvóformázás
- > Fröccsöntés
- > Forrócsatornák rendszerek
- > Elektronikai ipar
- > Csomagolás
- > Normál alkatrészek (formák, lemezek, csapok, lyukasztók)
- > Általános gépipari alkatrészek
- > Műanyag extrudálás
- > Szerszámtartók (maró, fúró, esztorgáló, ill. tokmányok)

Műszaki jellemzők

Anyagmegjelölés	
1.2085	SEL
X33CrS16	EN

Vegyí összetétel

C	Si	Mn	S	Cr	Mo	Ni
0.32	0.35	1.2	0.08	16	0.2	+

Szállítási feltétel

Edzett és edzett	
Keménység (HB)	280 amig 340

Hőkezelés

Stresszoldó		
Hőmérséklet	max. 550 °C	Prehardened material: When stress-relieving the material after processing, keep the material at temperature in a neutral atmosphere for at least 2 hours after complete heating, then slowly cool the oven at 20°C [68 °F]/hour to 200°C [392 °F], then cool in air.
Hőmérséklet		Newly hardened and tempered material: Carry out the stress relief tempering treatment at approx. 50°C [122 °F] below the tempering temperature. After complete heating, hold at temperature for 1 to 2 hours in a neutral atmosphere, then slowly cool down the furnace.

Fizikai tulajdonságok

Hőmérséklet (°C)	20
Sűrűség (kg/dm³)	7.65
Hővezető képesség (W/(m.K))	23.9
Fajlagos hőkapacitás (kJ/kg K)	0.461
Specifikus elektromos ellenállás (Ohm.mm²/m)	0.65
Rugalmassági modulus (10³N/mm²)	212

Hőtágulás

Hőmérséklet (°C)	100	200	300	400	500
Hőtágulás (10⁻⁶ m/(m.K))	11	11.1	11.2	11.6	12

Amennyiben a hossztermékek mellett más elérhető termékváltozatok is szerepelnek, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az olvasztási folyamat, a műszaki adatok, a szállítási és felületi állapot, valamint a rendelkezésre álló termékméretetek tekintetében eltérhetnek. A kötelező műszaki adatokkal, egyéb követelményekkel és méretekkel kapcsolatban kérjük, forduljon a voestalpine BÖHLER regionális értékesítési vállalatához. A tájékoztatóban szereplő információk nem kötelező érvényűek, és nem tekinthetők ígéretnek, inkább csak általános tájékoztatásra szolgálnak. Ezek az előírások csak akkor kötelezőek, ha a velünk kötött szerződésben kifejezetten feltételként szerepelnek. A mért adatok laboratóriumi értékek, és eltérhetnek a gyakorlati elemzéstől. Termékeink gyártása során nem használunk az egészségre vagy az ózonrétegre káros anyagokat.